

# No-tape

JIS A5536 適合品

ビニル系床材用 アクリル系エマルジョン形接着剤

# ディノグリップ ECO-1

JIS F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



15kg ポリ角ペール  
(専用くし目ごて付)

- 消防法危険物に該当しません。
  - 臭気がほとんどありません。
  - JIS F☆☆☆☆
  - 初期粘着力が強い。
  - こてさばきが軽い。
  - 厚生労働省室内濃度指針値提示対象13物質を全て使用しておりません。
- 水系の為、安全で管理も容易です。  
作業環境に優れています。  
ホルムアルデヒドを含みません。  
床材の納まりが良好です。  
疲れにくく作業がはかどります。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン  
パラジクロロベンゼン を配合していません



ノーテープ工業株式会社

JIS F☆☆☆☆ 適合商品  
ビニル系床材施工用接着剤

環境対応型  
アクリル系エマルジョン形

# ディノグリップ ECO-1

## 用途

ビニル床タイル・ビニル床シートの直張り接着施工用

## 特長

JIS F☆☆☆☆ 適合商品

建築基準法による使用の制限がありません。

### 良好な作業性

こてさばきが軽く、作業がはかどります。  
初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。  
臭気が少なく、改修現場にも最適です。

### 優れた安全性

水性タイプなので引火性の心配がなく、  
労働安全衛生法で規制されている物質は  
使用しておりません。

## 使用方法

- 1 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・等の汚れ及びレタンスを取り除き、水分は充分に乾燥させて下さい。
- 2 付属の専用くし目ごてを使用して均一に塗布して下さい。
- 3 塗布後、一定の待ち時間をとり、床材を張付けます。  
床材の張付けは、張付け可能時間内に行ってください。  
(下表参照)
- 4 床材の張付け後にローラーで十分に圧着して下さい。  
1～2時間後にも再度圧着して下さい。

標準塗布量 約350g/m<sup>2</sup>

季節(気温)	待ち時間	張付け可能時 (待ち時間後)
夏(25～35℃)	10～20分	約40分
春・秋(15～25℃)	15～25分	約50分
冬(5～15℃)	20～30分	約60分

上記時間は接着物や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますのでご注意ください。

## 適用床材

- コンポジションビニル床タイル
- ホモジニアスビニル床タイル
- ビニル床シート

## 性状

主成分	アクリル樹脂
外観	灰白色粘稠液
粘度(mPa·s/25℃)	約20000
不揮発分	約70%

## 注意事項

### 使用上の注意

- ・ 地階、土間部分で耐水性を要求される場所や吸水性のない下地には、使用しないで下さい。
- ・ 床材の表面に接着剤が付着したときは、濡れた布等で速やかに拭き取って下さい。

### 応急処置

- ・ 眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診断を受けること。

### 作業後の注意

- ・ 取扱後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・ 開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

### 貯蔵・保管

- ・ 直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管して下さい。
- ・ 子供の手の届かない所に保管して下さい。

### 廃棄

- ・ 容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。

### その他

- ・ 接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 不明な点がございましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノテープ工業株式会社

<http://www.notape.co.jp/>

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL(03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社/大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL(072)992-0131 FAX(072)992-1513